

BOLETIM TÉCNICO

IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS

BRASIFLEX BRANCO

Descrição:	Revestimento impermeabilizante acrílico, à base de água, para aplicação a frio, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, resistente às intempéries. Possui grande elasticidade e flexibilidade. Como a impermeabilização é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um bom conforto térmico. Permite pigmentação com os corantes do sistema Brasimix Imobiliário
Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado para impermeabilizações expostas de áreas sem tráfego de pedestres ou veículos, tais como: Marquises, lajes expostas sem trânsito, abóbadas, calhas, vigas-calha e calhetões pré-fabricados e telhas de fibrocimento. Formando um filme impermeável e lavável. Objetivando a impermeabilização e uniformização da superfície aplicada.
Código do Produto:	IZ 59.05.030.00
Tipo de Veículo:	Acrílicos
Cor:	Branco de acabamento Fosco
Teor de Sólidos:	Por Peso: 40 +/- 2%
Diluição:	Água, de 30 – 40 % para primeira demão, as demais não diluir, produto pronto para uso.
Viscosidade à 25°C K.U:	90 a 100 U. K.
Método de Aplicação:	Rolo de lã/ trincha/ pincel, aplicar 6 demãos com intervalo de 6 a 12 horas.
Rendimento Teórico:	1,4 kg a 1,6 kg/m ² por demão sobre telhas de fibrocimento 2,0 kg a 2,50 kg/m ² por demão sobre lajes e marquises
Massa Específica:	1,400 + / - 0,030 g/Cm ³
Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. Aplique a 1ª demão diluído de 30% a 40% de água para melhor penetração no concreto. Aplique as demãos subsequentes sem diluição. Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de aplicar a demão seguinte. O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas, dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa do ar e da espessura da demão aplicada. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir o consumo especificado.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. e perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia, dando caimento mínimo de 2% para os coletores de água.
Embalagens Disponíveis:	Balde (18 kg).
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar duas semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo. Pode ser estocado por 24 meses em temperatura ambiente.