

## BOLETIM TÉCNICO

### LATEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (BRASIPLUS)

Descrição:	Tinta Acrílica à base de água, com baixa incidência de respingos, boa cobertura e lavabilidade, secagem rápida, fácil aplicação, excelente retenção de cor quando exposta ao tempo e resistência às intempéries e ao mofo.
Uso e Aplicações:	Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira, metais e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho nos interiores, recomendamos corrigir as imperfeições com Massas PVA (somente interior) Acrílica (interior/exterior). Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.
Código do Produto:	SB 44..... (semibrilho)
Tipo de Veículo:	Copolímeros Acrílicos
Cor:	Conforme Catalogo de Cores
Teor de Sólidos:	Por Peso: 48 + / - 2%
Diluição:	10 – 20 % com água especificamente.
Viscosidade à 25°C K. U:	80 à 100 U. K.
Método de Aplicação:	Rolo / Trincha / Pincel
N.º Demão Recomendadas:	02 – 03 Demão
Rendimento Teórico:	10 m <sup>2</sup> / Litro / Demão
Secagem/ nº demãos:	Aplicar de duas a três demãos, com intervalo de secagem de 3 a 4 horas
Massa Específica:	1,360 + / - 0,030 g/Cm <sup>3</sup>
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, etc...
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Embalagens Disponíveis:	¼ (900 ml), galão (3,6 litros) e lata (18 litros).
Observações :	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.
Atende a Normas:	ABNT NBR 15079 / 2004 (NBR 14942, NBR 14942, NBR 14943 e NBR 15078) ABNT NBR 11702 / 1992 . Tipo 4.2.5