

BOLETIM TÉCNICO
ECOLUX - EPÓXI MONOCOMPONENTE BASE AGUA (baixo V.O.C.)
Tinta para Pisos (Semi Brilho)

Descrição:	Epóxi monocomponente a base de água, de baixo odor, alta resistência a abrasão, fácil de limpar. Indicado para pintura em pisos de áreas de uso intenso.
Aplicação:	Água potável em até 20%, dependendo do tipo de ferramenta utilizada e da condição da superfície. Deve ser homogeneizando perfeitamente antes do uso.
Teor de sólido da mistura:	Por Peso: 63% +/- 1 em volume 54 +/- 2%
Código do produto:	SB 84.... (conforme cores)
Tipo de Veículo:	Epóxi base agua, monocomponente.
Método de Aplicação:	Rolo/Pincel/Revolver / Airless
Rendimento Teórico:	25 a35 m ² / galão/demão, podendo variar de acordo com a porosidade do substrato. Rendimento teórico, considerado para espessura de 60 a 70 microns.
Secagem:	Ao Toque: 01 hora Cura Total: 24 horas Ao tráfego: 48 Horas
Intervalo entre demãos:	03 a 4 horas
Peso Específico:	1,250 +/- 0,020 g/cm ³
Preparação da Superfície:	A superfície deverá estar isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc. Lavar com TS 06.00.363, enxaguar e neutralizar com NC 06.00.362 enxaguando muito bem com água potável Em eventuais necessidades devido ao piso degradado, aplicar primer PP 88.00.178,
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por imperfeições da superfície e do sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante aplicação usar óculos de segurança . Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e baixo VOC.