

## BOLETIM TÉCNICO PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO INDUSTRIAL

Descrição:	Produto composto por resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos anticorrosivos e cargas de alta qualidade , proporcionando uma ótima aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação , ótima flexibilidade e resistências as intempéries	
Uso e Aplicações :	Sua aplicação e recomendada para acabamento em ambiente interno e externo como intermediário ou acabamento direto sobre superfície de madeira e metal em manutenção industrial e estruturas metálicas proporcionando acabamento liso acetinado ..	
Código do Produto:	PA. 17...	
Tipo de Veículo:	Alquidico modificado com resina fenólica	
Cor:	Conforme Catalogo de cores ou específica.	
Teor de Sólidos:	Por Peso: 58 % mínimo Por volume: 37 + ou - 2 %	
Diluyente:	TD 7100527	
Viscosidade à 25°C CF4:	80 à 120 seg.	
Método de Aplicação:	Revolver / Airless	
N.º Demão Recomendadas:	01 à 02 Demão	
Espessura Seca por Demão:	30 à 40 Micrômetros	
Rendimento Teórico :	30 à 40 m <sup>2</sup> / Galão / Demão	
Secagem:	Ao Toque:	01 a 02 horas
	Ao Manuseio:	04 a 06 horas
	Final:	24 Horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 24 horas	Máximo : 72 Horas
Massa Especifica:	1,150 +/- 0,020 g/Cm <sup>3</sup>	
Instruções Gerais	Diluir o produto de 10 à 15% com RD 7100527, ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.	
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.	
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.	
Observações :	Esta linha de produto poderá ser adquirida em diversas tonalidades de cores, facilitando a cobertura do acabamento final	
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.	