

BOLETIM TÉCNICO

SELADORAS NITROCELULOSE

Descrição:	Produto formulado a base de nitrocelulose (algodão colódio) em combinação com resinas alquídicas e cargas especiais. Quando aplicado corretamente proporciona uma ótima aderência, rápida secagem, ótimo lixamento e bom enchimento.	
Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado como fundo de selagem para madeira em geral, em indústrias moveleiras, indústrias de carrocerias, entre outras. Produto termoplástico, não possui resistência a solventes.	
Código do Produto:	SL 09.00.(conforme características)	
Tipo de Veículo:	Alquídico / Nitrocelulose	
Teor de Sólidos:	Por Peso: 22 a 30 %	
Diluyente:	RD 7100628	
Viscosidade à 25°C CF4:	SL 09.00.(conforme características)	Entre 40 a 90 segundos (varia de produto para produto)
Método de Aplicação:	Revolver / Airless	
N.º Demão Recomendadas:	01 - 04 Demão	
Rendimento Teórico:	20 à 25 m ² / Galão / Demão	
Secagem:	Ao Toque Lixamento	10 - 20 minutos 01 - 02 horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 02 horas	Máximo: 72 horas
Massa Específica:	0,930 a 1,000 g/cm ³	
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização. Diluir o produto com RD 7100628, ajustando a viscosidade de acordo com o equipamento de aplicação.	
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de umidade e contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, etc.	
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.	
Normas de Segurança:	Produto Inflamável manter embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 Minutos.	