

BOLETIM TÉCNICO VERNIZ SECAGEM RÁPIDA

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| Descrição: | Produto formulado a base de resinas alquídicas modificadas especiais e solventes alifáticos. Proporcionando um acabamento de ótimo brilho, aderência, secagem, flexibilidade e resistência às intempéries. | |
| Uso e Aplicações: | Seu uso é recomendado para interiores e exteriores, com acabamentos transparentes de aspecto brilhante, sobre superfícies de madeiras em geral como portas, janelas, barcos, cercas e objetos decorativos em geral. | |
| Código do Produto: | VN 09.00.030 | |
| Tipo de Veículo: | Alquidico Modificado | |
| Cor: | Transparente | |
| Teor de Sólidos: | Por Peso: 40 à 45 % | |
| Diluyente: | RD 7100527 (para uso em revolver e airless) Água raz mineral AG 10.00.100 (para uso em pincel e rolo) | |
| Viscosidade à 25°C CF6: | 50 a 60 seg. | |
| Método de Aplicação: | Pincel/Rolo/Revolver/Airless | |
| Demão Recomendada: | 02 a 04 Demão | |
| Espessura Seca por Demão: | 25 a 30 Micrômetros | |
| Rendimento Teórico: | 25 a 30 m ² /galão/demão | |
| Secagem: | Ao Toque: | 02 Horas |
| | Ao Manuseio: | 04 à 06 Horas |
| | Final: | 72 Horas |
| Intervalo entre demão: | Mínimo: 24 horas | Máximo: 72 horas |
| Massa Especifica: | 0,930 à 0,950 g/Cm ³ | |
| Preparação da Superfície : | A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo e seca(sem excesso de umidade). | |
| Estocagem : | A temperatura ambiente, 24 Meses. | |
| Observações : | O Rendimento é teórico para uma espessura de 25 microns, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação | |
| Normas de Segurança: | Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. | |