

Uma coisa é certa:



**BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA**  
Rua: Bambozzi, 240/261 CEP 15990-668 . Centro. Matão / SP  
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

## BOLETIM TÉCNICO

### TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM

<b>Descrição:</b>	Revestimento acrílico emborrachado, à base de água, para aplicação a frio, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, resistente às intempéries e maresias. Possui grande elasticidade e flexibilidade. Como a Tinta Acrílica Emborrachada é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um ótimo conforto térmico. Possui propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que esta sob sua cobertura, reduzindo assim o calor e ruído. Permite pigmentação com os corantes do sistema <b>Brasimix</b> .
<b>Uso e Aplicações:</b>	Indicado para pinturas de paredes externas e internas. Seu uso é recomendado para pinturas de telhado de fibrocimento, zinco, alumínio e galvanizados (a quente e a frio), telhas de barro e de concreto. Formando um filme impermeável e lavável, com propriedade de redução térmica e acústica do ambiente.
<b>Código do Produto:</b>	EB 62.(CORES)
<b>Tipo de Veiculo:</b>	Elastômeros Acrílicos
<b>Cor:</b>	Conforme Catalogo
<b>Acabamento:</b>	Acetinado
<b>Diluição / Diluente:</b>	10 – 15 % para primeira demão com água potável, as demais demãos não diluir, produto pronto para uso.
<b>Secagem/ nº de demãos:</b>	Toque: 25 – 30 minutos. Manuseio: 03 – 04 horas. Final: 18 – 24 horas.  Aplicar 02 – 03 demãos, com intervalo de 4 a 5 horas.
<b>Viscosidade à 25°C K.U:</b>	90 a 100 U. K.
<b>Método de Aplicação:</b>	Rolo de lã / Trincha / Pincel/ Airless
<b>Rendimento Teórico:</b>	Pincel/Rolo = 10 a 14 m <sup>2</sup> por litro/demão. Airless/Pistola (bico de pato – emborrachamento) = 8 a 10 m <sup>2</sup> por litro/demão.

Uma coisa é certa:



**BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA**

Rua: Bambozzi, 240/261 CEP 15990-668 . Centro. Matão / SP

Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

**Instruções Gerais:**

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. Aplique a 1ª demão diluído de 10% a 15% de água para melhor penetração no concreto. Aplique as demãos subsequentes sem diluição. Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de aplicar a demão seguinte. O tempo de secagem entre demãos pode variar de 4 a 5 horas, dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa do ar e da espessura da demão aplicada. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir a camada desejada.

**Preparação da Superfície:**

A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. ( NBR 13245/92).

Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.

Telhados velhos devem ser lavados com uma solução de um para um (1:1) de água com cloro (água sanitária) utilizando uma escova de cerdas duras, removendo todas as sujeiras impregnadas. Enxaguar com água corrente, até total remoção do cloro e deixar secar por três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.

Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado velhos, que não apresentem nenhum ponto de oxidação, limpar e aplicar a Tinta Acrílica Emborrachada. No caso de telhados de galvanizado com pontos de oxidação, lixar até total remoção da oxidação e após aplicar Galvibras (PR 01.05.131) Fundo para Galvanizado da Brasilux. Após aguardar a secagem indicada na embalagem, fazer a aplicação normal da Tinta Acrílica Emborrachada.

Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado novos (sem oxidação), limpar e aplicar diretamente a Tinta Acrílica Emborrachada, conforme indicação de uso.

Em telhados de barro e fibrocimento limpar bem antes com jato d'água (bomba de alta pressão) removendo toda a sujeira (limo, poeira, etc.), aguardar secagem, deixar secar por três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade.

Em materiais ferrosos deve-se aplicar antes uma demão do primer sintético Brasilux (PR 40.06.000 – Primer Cinza), diluído conforme indicação na bula da embalagem, aguardar secagem completa e proceder à aplicação da Tinta Acrílica Emborrachada.

**Embalagens Disponíveis:**

Lata (18 l), galão (3,6 l) e Tambor (200 l).

**Estocagem:**

A temperatura ambiente, 24 Meses.

**Observações:**

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar três semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto.

Não pintar em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 12°C ou acima de 35°C e umidade superior 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não pintar quadras poli esportivas. Não pintar pisos.

Garantia quanto à aderência para telhados novos de 5 anos e para telhados antigos de 3 anos, desde que tenham sido observados os procedimentos corretos de aplicação.

Não é recomendado o uso de qualquer produto sobre a Tinta Acrílica Emborrachada.

**Atende a Normas:**

ABNT NBR 15079 / 2008

ABNT NBR 11702 / 2010 – Tipo 4.5.1