












BASE POLIÉSTER BRASIMIX AUTOMOTIVO BM 00...(conforme cores)

	Descrição:	Resina poliéster, pigmentos, solventes e aditivos.
	Uso e Aplicações:	Pigmento exclusivo do BRASIMIX AUTOMOTIVO, para fórmula de tintas poliésteres no sistema tinta com tinta, dispensando uso de resinas. Indicado para pintura geral e parcial de veículos nacionais e importados, como também chapas metálicas em geral, de fácil aplicação e manuseio.
	Diluyente/Catálise:	TD 06.00.107 – Diluyente PU/POLIESTER ^(*) TD 06.00.050 – Diluyente PU/POLIESTER RÀPIDO ^(*) ^(*) Volume de solvente adicionado conforme fórmulas do BRASIMIX AUTOMOTIVO.
	Viscosidade à 25°C CF4:	60 a 120seg., variando de acordo com a cor
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 20 a 47%, variando de acordo com a cor
	Formas de Aplicação:	Revolver pressão de 40 a 50 lb./pol ²
	Demão(s) recomendada(s):	Depois de formulada a tinta no BRASIMIX AUTOMOTIVO, aplicar 03 a 04 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
	Secagem (25°C)	Toque: 5 a 10 minutos Aplicação de Verniz PU: 10 a 15 minutos Aplicações sem Verniz: catalisar com CT 29.50.004 na proporção de 10x1 ^(*) [*] Tempo de secagem aumenta em razão da reação química com o catalisador
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação (recomendável homogeneizador mecânico para melhor resultado) que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Seguir atentamente a pesagem indicada na fórmula do sistema BRASIMIX.
	Observações:	Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Verificar a tonalidade antes da aplicação final.
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .