













CROMATOS DE ZINCO

CR 01.23.001(Vermelho) – CR 01.22.000(Verde) – CR 01.06.000(Cinza)
PM 01.57.002(Primer Cromato de Zinco Verde)

	Descrição:	Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos, inorgânicos, cargas de alta qualidade e solventes aromáticos e alifáticos, isento de benzeno, com alto teor de cromato de zinco, proporcionando ótima aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação, ótima flexibilidade e resistências as intempéries.
	Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado para aplicações de fins anticorrosivos em superfície ferrosas, sujeitas a exposição em ambientes de baixa agressividade.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Diluyente Acabamento TD 71.00.527 na proporção de 15 a 20%
	Viscosidade à 25°C CF4:	100 a 150 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 60 +/- 2 % Por volume: 40 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 01 a 02 minutos Ao Manuseio: 05 a 06 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TD 71.00.527 de acordo com o equipamento de aplicação.
	Rendimento teórico:	35 a 40 m ² /galão/demão
	Densidade:	1,270 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .