











## ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO

### BT/SB/AC/SF/FO 01...(conforme cores e brilho)

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|    | Descrição:               | Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries  |
|    | Uso e Aplicações:        | Recomendado para metais ferrosos em geral, de fácil aplicação e rápida secagem   |
|    | Diluyente/Catálise:      | Utilizar Thinner Acabamento TD 71.00.527 na proporção de 15 a 20%  |
|    | Viscosidade à 25°C CF4:  | 100 a 150 seg.   |
|   | Teor de Sólidos:         | Por Peso: 60 +/- 2 %                      Por volume: 40 +/- 2%  |
|  | Formas de Aplicação:     | Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless  |
|  | Demão(s) recomendada(s): | Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns   |
|  | Instruções Gerais:       | Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TD 71.00.527 de acordo com o equipamento de aplicação.   |
|  | Rendimento teórico:      | 30 a 40 m <sup>2</sup> /galão/demão  |
|   | Densidade:               | 1,030 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>  |
|  | Normas de Segurança:     | <p>Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.</p> <p>Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.</p> <p>Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.</p> <p>Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a>.</p> |