













ESMALTE SINTÉTICO IMERSÃO

IM 01...(conforme cores)

	Descrição:	Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, solventes aromáticos e alifáticos isentos de benzeno, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries
	Uso e Aplicações:	Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, manutenções industriais, esquadrias metálicas, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, industrias moveleiras, estruturas metálicas e maquinas em geral.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Thinner Acabamento TD 71.00.527, conforme dimensão e uso dos taques.
	Viscosidade à 25°C CF4:	80 a 120 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 60 +/- 2 % Por volume: 39 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Imersão, podendo ser aplicado com revolver se necessário pelo processo convencional
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 demão por imersão com espessura seca por demão de 20 a 30 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 01 hora Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto constantemente nos tanques, a superfície deverá estar seca e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Efetuar filtração a cada 20 dias de uso.
	Rendimento teórico:	39 a 45 m ² /galão/demão
	Densidade:	1,030 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .