

## VERNIZES SINTÉTICOS DE ACABAMENTO

**VN 09...(conforme cores e brilho) / VM 09...(marítimos, conforme cores)**



**Descrição:** Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries

Recomendado para interior e exterior de alvenarias, concreto aparente, madeiras em geral: portas, janelas, barcos, coberturas, cercas e objetos decorativos em geral.  
Produtos não recomendados para aplicações em pisos



**Uso e Aplicações:** Podem ser brilhantes, acetinados ou foscos, tingidos ou transparentes:  
Marítimos: apresentam melhor resistência a aplicações externas;  
Transparentes: mantém a tonalidade original da madeira;  
Tingidos: possibilitam uniformizar a superfície com cores de madeiras: MOGNO, IMBUIA, CEREJEIRA, entre outros.




**Diluyente/Catálise:** Utilizar Diluyente Acabamento TD 71.00.527 de 10 a 15% (Uso em revolver ou airless)  
Utilizar aguarrás AG 10.00.100 em 5% (para uso em pincel e rolo)



**Formas de Aplicação:** Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless



**Demão(s) recomendada(s):** Aplicar 02 a 04 demãos com intervalo de 20 a 30 minutos entre passadas.  
Espessura seca por demão de 25 a 30 microns



**Secagem (25°C)**  
Ao Toque: 02 horas  
Ao Manuseio: 04 a 06 horas  
Final: 72 horas



**Instruções Gerais:** Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com os solventes recomendados acima, de acordo com o equipamento de aplicação.



**Rendimento teórico:** 30 a 35 m<sup>2</sup>/galão/demão

**Densidade:** 0,905 a 0,925 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup>



**Normas de Segurança:** Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.