

## ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL (BRASILINE)


### BT/SB/AC/SF/FO 17...(conforme cores e brilho)




**Descrição:** Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries



**Uso e Aplicações:** Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, manutenções industriais, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, industrias moveleiras, estruturas metálicas e maquinas em geral.



**Diluyente/Catálise:** Utilizar Thinner Acabamento TD 71.00.527 na proporção de 10 a 15%



**Viscosidade à 25°C CF4:** 70 a 120 seg.

**Teor de Sólidos:** Por Peso: 45 +/- 2 %                      Por volume: 35 +/- 2%



**Formas de Aplicação:** Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless, pincel ou rolo



**Demão(s) recomendada(s):** Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns



**Secagem (25°C)**  
 Ao Toque: 30 minutos a 1 hora  
 Ao Manuseio: 04 a 06 horas  
 Final: 24 horas



**Instruções Gerais:** Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TD 71.00.527 de acordo com o equipamento de aplicação.



**Rendimento teórico:** 30 a 40 m<sup>2</sup>/galão/demão

**Densidade:** 0,980 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup>



**Normas de Segurança:** Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.