













POLIURETANO TEXTURIZADO AROMÁTICO

TX 21...(conforme cores)

	Descrição:	<p>Formulado a base de resina poliuretânica catalisada com aromáticos, combinados com pigmentos de alta qualidade. Fornecido em 02 (dois) componentes, proporciona à superfície acabamento texturizado de alta resistência química, excelente dureza.</p> <p>Em tonalidades claras possuem a tendência ao amarelamento.</p>
	Uso e Aplicações:	<p>Recomendado para aplicações em metais ferrosos e madeiras para uniformizar o acabamento com aparência texturizada.</p> <p>Muito utilizado em maquinas e equipamentos em geral.</p>
	Diluyente/Catálise:	<p>Pronto para uso, se necessário, utilizar até 5% do TD 06.00.107</p> <p>Catálise na proporção de 3x1 com o catalisador CT 28.50.002</p>
	Viscosidade à 25°C CF4:	90 a 130 seg.
	Teor de Sólidos:	<p>Por Peso: 55 +/- 2 % Por volume: 45 +/- 2%</p>
	Formas de Aplicação:	Revolver ou Airless
	Demão(s) recomendada(s):	<p>Aplicar a primeira demão lisa (diluída 15 a 20%) e a segunda demão texturizada com intervalo de 20 a 30 minutos entre passadas.</p> <p>Espessura seca por demão de 35 a 40 microns</p>
	Secagem (25°C)	<p>Ao Toque: 01 hora</p> <p>Ao Manuseio: 03 a 04 horas</p> <p>Final: 24 horas</p>
	Instruções Gerais:	<p>Catalisar o produto na proporção de 3 partes de tinta e 1 parte de catalisador que deverá ser muito bem homogeneizada antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.</p>
	Rendimento teórico:	38 a 46 m ² /galão/demão
	Densidade:	1,080 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	<p>Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.</p> <p>Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.</p> <p>Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.</p> <p>Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.</p>