











**ALUMÍNIO FENÓLICO**  
**AL 15.01.056**

	Descrição:	Tinta de acabamento metalizada composta de pigmentos metálicos, resina fenólicas modificadas, aditivos, solventes orgânicos e aditivos de secagem ao ar na qual oferece uma ativa reflexão à luz e resistência a calor até 300°C, podendo ser aplicada em superfícies exteriores e interiores. Atende Norma N 1259
	Uso e Aplicações:	Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, aplicado diretamente sobre superfícies metálicas submetidas a temperaturas de até 300°C. Utilizado em caldeiras, estufas, tanques, escapamentos, etc... Disponível apenas nas cores ALUMINIO devido a resistência dos pigmentos.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar EXCLUSIVAMENTE diluyente sintético TD 06.00.003 na proporção de 10 a 20% Não pode ser utilizado outro tipo de diluyente para o produto.
	Viscosidade à 25°C CF4:	25 a 40 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 52 +/- 2 %                      Por volume: 42 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Rolo
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 demão. Espessura seca de 20 a 30 microns
	Secagem (25°C)	Toque 120 minutos Manuseio 04 horas Completa 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade de aplicação com TD 06.00.003 de acordo com o equipamento de aplicação.
	Rendimento teórico:	50 m <sup>2</sup> /galão/demão
	Densidade:	1,000 +/- 0,050 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .