











## FUNGOFF STAIN IMPREGNANTE – FG 61...

**Natural, Canela, Cerejeira, Cedro, Mogno, Imbuia, Nogueira, Mogno Claro, Castanho e Ipê**

	Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas uretanizadas combinadas com solventes alifáticos e aditivos especiais. Proporciona grande durabilidade as intempéries e excelente resistência a fungos, além de um acabamento transparente acetinado, excelente aderência, rápida secagem, ótima flexibilidade e boa repelência a água. Produto não forma filme.
	Uso e Aplicações:	Recomendado para interiores e exteriores, sobre superfícies de madeiras em geral como, portas, janelas, esquadrias, cercas, lambris, forros, móveis de madeira para jardim e objetos decorativos de madeira em geral.
	Diluyente/Catálise:	Produto pronto para uso, não é recomendado adição de produto nenhum.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 34 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Pincel com cerdas macias, com movimentos longos, sempre no sentido do veio da madeira. Após aplicação, retirar o excesso com pano limpo e seco.
	Demão recomendadas:	02 a 04 demãos com intervalo entre demãos, no mínimo 12 horas – máximo 24 horas. É recomendado efetuar lixamento entre demãos para melhor performance do produto.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 a 03 horas Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 48 a 72 horas
	Instruções Gerais:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo e seca (sem excesso de umidade). Para madeiras em que já exista pinturas ou verniz, é necessário que sejam removidos totalmente antes da aplicação do FUNGOFF STAIN. Madeiras resinosas como Ipê, Pinus, Grapia, Itaúba e Cumaru, podem prejudicar a aplicação apresentando manchas ou retardo na secagem. Para evitar esse tipo de problema, é recomendado aplicação de Verniz Isolante, que evita a migração da resina da madeira para superfície, proporcionando excelente performance ao ser aplicado. O produto deve ser aplicado nas 6 faces da madeira. Para outras formas de aplicação ou dúvidas, consultar departamento técnico Brasilux.
	Rendimento teórico:	50 a 60 m <sup>2</sup> /galão/demão, para espessura de 20 microns, não considerando perdas decorrentes da superfície ou métodos de aplicação.
	Densidade:	0,900 a 0,920 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> . Pode ser estocado por 24 meses em temperatura ambiente (25°C)