













VERNIZES PARA PISOS DE MADEIRA
VN 15.00.000 (BRILHO MOLHADO / VN 15.00.578 (FOSCO))

	Descrição:	VN 15.00.000 - Formulado a base de resinas poliésteres e isocianato aromático combinados com aditivos especiais, proporcionando acabamento de alto brilho e ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, excelente resistência química e física, a riscos e acabamento vitrificado(brilho molhado)
	Uso e Aplicações:	VN 15.00.578 - Formulado a base de resinas poliésteres e isocianato aromático combinados com aditivos especiais, proporcionando acabamento fosco de excelente aderência às superfícies, fácil aplicação, excelente resistência química e física. Seu uso é recomendado para assoalhos, tacos e parquets de madeira e escadas. Misturas entre o Verniz Brilhante e Fosco podem ser feitas para obtenção de percentuais de brilhos diferentes.
	Diluinte/Catálise:	Produto pronto para uso, sem adição de solventes ou catalisadores.
	Viscosidade à 25°C CF4:	12 a 15 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 33 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Rolo de epóxi, Trincha, rodo ou Pistola convencional
	Demão(s) recomendada(s):	3 demãos, com intervalo entre demão de 8 horas. Camada seca de 25 a 30 microns por demão
	Secagem (25°C)	Toque: 02 horas Pega: 05 horas Final: 12 horas – considerando temperatura de 25°C e 60% umidade relativa do ar Tempo de secagem pode mudar quanto aplicados em alguns tipos de madeiras resinosas.
	Instruções Gerais:	Produto pronto para uso, utilizar diretamente da embalagem original. Após aberta a embalagem, o produto deverá ser utilizado por completo em até 12 horas. A superfície deverá estar totalmente seca, isenta de contaminantes de qualquer natureza.
	Rendimento:	35 à 45 m ² /galão/demão (informação teórica para 30 microns de espessura)
	Densidade:	0,960 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .