












ZARCÃO LARANJA BRASIMOB

ZC 39.26.001

	Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas e pigmentos especiais. De fácil aplicação, proporciona ótima cobertura, aderência e rendimento com um resultado brilhante e resistente as intempéries
	Uso e Aplicações:	Recomendado como fundo anti corrosivo de superfícies de metais ferrosos.
	Diluinte/Catálise:	Aguarrás AG 10.00.100 ou querosene, na proporção de 20 a 30%
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 52 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras), trincha, pincel ou rolo
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos Espessura seca por demão de 20 a 25 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 08 horas Final: 72 horas
	Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com aguarrás AG 10.00.100 ou querosene, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
	Rendimento teórico:	30 a 35 m ² /galão/demão
	Densidade:	0,980 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .