













## POLIESTER PRONTO PARA USO

### BP 34...(conforme cores)

	Descrição:	Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.
	Uso e Aplicações:	Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotores nacionais e importados, de fácil aplicação e manuseio.
	Diluyente/Catálise:	Produto pronto para uso.
	Viscosidade a 25°C CF4:	16 a 20 segundos
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 20 a 47 +/- 2% - conforme a cor
	Formas de Aplicação:	Revolver convencional (bico 1.2): Pressão de 40 a 50 libras / Revolver HVLP: 2 bar/Airless
	Demão(s) recomendada(s):	03 a 04 demãos, com intervalo entre passadas de 05 a 10 minutos a 25°C Aguardar 10 a 15 minutos para aplicação do verniz acabamento.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 03 a 05 minutos Repintura: 10 a 20 minutos
	Instruções Gerais:	Homogeneizar muito bem o produto antes da aplicação que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas não se responsabiliza pelo mal uso e ou manuseio do produto.
	Rendimento teórico:	38 a 46 m <sup>2</sup> /galão/demão – podendo variar de acordo com a necessidade de aplicação
	Densidade:	1,000 a 1,400 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .