












PRIMER FOSFATIZANTE**PR 36...(conforme cores)**

	Descrição:	Primer promotor de aderência, a base de resina vinílico, fenólica, nitro celulósica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e solventes.
	Uso e Aplicações:	Indicado como promotor de aderência de ação nivelante para metais ferrosos e não-ferrosos (galvanizado, alumínio e etc.), proporcionando aderência para o preparo e acabamento de pinturas. Não tem ação sobre componentes plásticos.
	Diluinte/Catálise:	CT 36.50.001 na proporção de 3 partes de primer para 1 parte do catalisador Vida útil da mistura: 6 horas após preparo
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 38 +/- 1 % Por Volume: 25 +/- 1%
	Formas de Aplicação:	Pistola convencional, (bico 1.4) pressão de 40 a 50 libras/ Pistola HVLP, pressão de 2 bar
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 demão depositando o produto sobre superfícies uniformemente.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 05 a 10 minutos Manuseio: 40 minutos a 1 hora Lixamento: 2 horas após aplicação
	Instruções Gerais:	Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses. Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.
	Rendimento teórico:	25 m ² /galão/demão
	Densidade:	1,060 +/- 0,030 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .