












**WASH PRIMER VINÍLICO AMARELO**  
**PRETO FOSCO VINÍLICO****WH 36.02.000: Wash Primer (3x1) - WH 36.02.817: Wash Primer (2x1)**  
**FO 36.15.023: Preto Fosco (3x1) - FO 36.15.192: Preto Fosco (2x1)**

	Descrição:	Fundo promotor de adesão, dois componentes, a base de resina vinil butiral.
	Uso e Aplicações:	Indicado como promotor de aderência sobre metais ferrosos e não-ferrosos (galvanizado, alumínio e etc.), proporcionando aderência para o preparo e acabamento de pinturas. Não tem ação sobre componentes plásticos.
	Diluyente/Catálise:	Para embalagens de 600ml – catálise 2x1 com o CT 36.50.001. Para embalagens de 2,7litros – catálise 3x1 com o CT 36.50.001. Vida útil da mistura: 6 horas após preparo
	Teor de Sólidos:	15 +/- 2% (Wash Primer) / 30 +/- 5% (Preto Fosco Vinílico)
	Formas de Aplicação:	Pistola convencional, (bico 1.4) pressão de 40 a 50 libras/ Pistola HVLP, pressão de 2 bar
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos pulverizadas com intervalo de 10 minutos
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 05 a 10 minutos Repintura Wash Primer: 20 a 30 minutos Repintura Preto Fosco Vinílico: 40 minutos a 1 hora
	Instruções Gerais:	Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses. Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.
	Rendimento teórico:	40 a 45 m <sup>2</sup> /galão/demão
	Densidade:	0,900 +/- 0,030 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .