












## MASSA CORRIDA PVA MS 46.05.003

Disponível nas embalagens de: **1.450kg, 5,5kg, 12kg e 20kg e 28kg**

	Descrição:	<p>Massa corrida à base de água, com alto poder de enchimento, destinada ao emassamento em geral ou para corrigir pequenos defeitos de superfícies, que receberão acabamento de tintas à base de PVA ou Acrílica..</p> <p>Atende as normas ABNT NBR: 15.348 e 11.702/2010 – Tipo 4.7.2</p>
	Uso e Aplicações:	<p>Pode ser aplicada apenas em superfícies internas de reboco novo, curado, seco e firme, ou sobre pinturas antigas, bem aderidas e previamente lixadas.</p>
	Diluinte/Catálise:	<p>Pronto para uso, se necessário, utilizar até 5% de água</p>
	Teor de Sólidos:	<p>Por Peso: 75 +/- 1%</p>
	Formas de Aplicação:	<p>Desempenadeira e espátula de aço</p> <p>Para superfícies muito porosas e absorventes, aplicar uma demão prévia de Fundo Preparador de Paredes ou Selador Acrílico Pigmentado.</p>
	Demão(s) recomendada(s):	<p>Aplicar as demãos com intervalo de 4 horas entre as aplicações, até eliminar os defeitos..</p>
	Secagem (25°C)	<p>Ao ar: 04 horas</p> <p>Para aplicação de tinta, aguardar 24 horas.</p>
	Instruções Gerais:	<p>Se necessário adicionar até 5% de água, misturando até perfeita agitação.</p> <p>Preparar a superfície conforme Norma ABNT NBR 13.245 de 02/95, que deverá estar seca, firme, coesa, limpa e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.</p>
	Rendimento teórico:	<p>02 m<sup>2</sup>/litro/demão (informação teórica, não considerando tipo de superfície).</p>
	Densidade:	<p>1,750 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup></p>
	Normas de Segurança:	<p>Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.</p> <p>Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.</p> <p>Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a>.</p>