













BATE PEDRA TITAN PU PRETO

TP 23.15.001

	Descrição:	Formulado com resina poliuretano catalisada com isocianato, solventes aromáticos, éteres, acetatos, plastificante de secagem rápida, resistência as intempéries de acabamento acetinado.
	Uso e Aplicações:	Indicado para aplicações em chapas metálicas e carrocerias de madeira
	Diluyente/Catálise:	Diluyente para PU TD 06.00.107 (veja “formas de aplicação” para percentual a utilizar) Catálise na proporção de 8x1 com o catalisador CT 29.50.500
	Viscosidade a 25°C CF4:	140 a 150 segundos
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 75 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Pincel – produto pronto para uso Revolver – diluição de 30 a 40% com TD 06.00.107
	Demão(s) recomendada(s):	01 demão Espessura seca de 60 a 70 microns por demão
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 15 a 30 minutos Ao Manuseio: 02 a 03 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Catalisar o produto na proporção de 8 partes do produto e 1 parte de catalisador que deverá ser bem homogeneizada antes da aplicação. A superfície precisará estar seca e isenta de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
	Rendimento teórico:	8,5 a 10 m ² /litro/demão
	Densidade:	1,373 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .