

BOLETIM TÉCNICO
ECOLUX- EPOXY BASE ÁGUA (BAIXO V.O.C.)
ANTIDERRAPANTE AD 88...(conforme cores)

Descrição:	Produto especialmente formulado para atender exigências de altíssimas resistências químicas e mecânicas até para imersão em água potável, proporcionando excelente acabamento antiderrapante, onde a presença de exalações de vapores nocivos a saúde não são permitidas ou desejadas, tais como Hospitais, Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Alimentícias etc. Tudo sem interferir com a salubridade do ambiente. Fornecido em dois componentes.
Uso e Aplicações:	Sua aplicação é indicada para superfícies de concreto, alvenaria e metálicas, com espessura por demão até 160 microns mesmo em condições críticas de umidade. Confere altíssimas resistências física e química.
Tipo de Veículo:	Epóxi catalisado
Endurecedor	ED 87.00.158.00 - Relação de catálise em volume: 3 partes de tinta com 1 parte de endurecedor
Teor de sólido da mistura Por Peso:	70 a 75%
Diluição:	Produto pronto para uso. Caso necessário diluir 5 a 10% com água potável.
Método de Aplicação:	Airless, rolo e pincel para pequenos retoques
Demão Recomendada:	01 a 02 demãos cruzadas
Rendimento Teórico:	6 a 8 m ² /L por demão, dependendo da irregularidade do substrato
Espessura recomendada:	Até 200 microns
Secagem:	Ao toque: 06 - 12 horas Cura total: 07 dias
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 8 horas, máximo de 2 dias; após este período a superfície deve ser lixada
Peso Específico:	1,300 +/- 0,020 g/cm ³
Vida útil da mistura (POT LIFE):	30 a 40 min. a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.
Instruções Gerais:	Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B mantendo agitação constante até perfeita homogeneização. AGITAR MECANICAMENTE COM VELOCIDADE CONSTANTE.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Preparação de Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc..
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e baixo VOC.