

BOLETIM TÉCNICO PRIMER ÓXIDO INDUSTRIAL

Descrição:	Produto formulado com tinta recuperada, pigmentos e cargas inertes. Por ser um produto emulsionado, existe restrição quanto ao uso de diluentes ou thinners que contenham álcool. Produto não obedece padrão de cor e secagem, podendo sofrer alterações de lote para lote.
Uso e Aplicações :	Seu uso é indicado para aplicações como fundo em superfície de madeira e metais ferrosos.
Código do Produto:	PR 17...
Teor de Sólidos:	Por Peso: 38 a 40%
Diluyente:	Utilizar exclusivamente Aguarrás Mineral, código Brasilux: AG 10.00.100
Viscosidade à 25°C CF8:	110 +/- 10seg.
Método de Aplicação:	Revolver
Espessura Seca por Demão:	20 a 25 Micrômetros
Rendimento Teórico :	7 à 10 m ² /litro/ Demão
Secagem:	Ao Toque: 04 a 06 Horas Ao Manuseio: 12 a 18 Horas Final: 72 Horas <u>Informações teóricas, podendo variar de lote para lote.</u>
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 48 horas
Massa Especifica:	1.050 à 1.150 g/cm ³
Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir com aguarrás ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações :	O Rendimento é teórico para uma espessura de 25 micrômetros, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação
Normas de Segurança:	Produto Inflamável Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.