

## VERNIZ MARÍTIMO

### VM 09... (marítimos brilhante, fosco, acetinado e cores)



Descrição:

Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes isentos de benzeno e aditivos, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries.




Uso e Aplicações:

Recomendados como Verniz Acabamento transparente Brilhante, Fosco, Acetinado e Tingidos para uso interno e externo, secagem rápida, ótima flexibilidade e excelente resistência ao intemperismo, possui duplo filtro solar. Pintar os 6 lados da madeira.

Indicado para portas, janelas, lambris, madeiras decorativas em geral, móveis para jardim e casas pré-fabricadas de madeira.

Produtos não recomendados para aplicações em pisos de madeira.



Diluyente/Catálise:

Utilizar Diluyente Acabamento TD 71.00.527 de 10 a 20% (Uso em revolver ou airless)  
Utilizar aguarrás AG 10.00.100 de 10% a 20% (para uso em pincel e rolo)




Formas de Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless  
Trinchas ou pincéis de cerdas longas e macias



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 02 a 04 demãos com intervalo de 12 horas entre passadas.  
Espessura seca por demão de 25 a 30 microns



Secagem (25°C)

Ao Toque: 02 horas  
Ao Manuseio: 04 a 06 horas  
Final: 24 a 48 horas



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com os solventes recomendados acima, de acordo com o equipamento de aplicação.

Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora.  
Efetuar o lixamento entre demãos para melhor acabamento.



Rendimento teórico:

30 a 35 m<sup>2</sup>/galão/demão

Densidade:

0,905 a 0,925 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup>



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.