










## VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE

### VN 09.00.036

	Descrição:	Formulado a base de resina acrílica elastômericas e solventes, proporcionando acabamento brilhante de alta resistência a intempéries, ótima dureza, flexibilidade, com grande poder de penetração, excelente rendimento e fácil aplicação.
	Uso e Aplicações:	Recomendado para aplicação em superfícies internas e externas como acabamento de fachadas em tijolos aparentes, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento – amianto, pedras naturais e concretos.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar solvente TD 71.00.628 1ª demão como fundo diluída com 20%; 2ª demão com diluição de 10%
	Formas de Aplicação:	Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional
	Demão(s) recomendada(s):	2 a 3 demãos, com intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. Para obter melhor impermeabilização e maior brilho, recomenda-se a 3ª demão diluída em 10% com intervalo de 4 horas da 2ª demão.
	Secagem (25°C)	Ao Manuseio: 03 a 04 horas Final: 72 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Não é recomendado a utilização dos produto com temperatura abaixo de 15°C, umidade do ar alta, dias chuvosos ou nublados, em superfícies muito quentes, com produtos siliconados ou sobre pedra polida ou cimento queimado. Em pedras pré-assentadas ou cimentados, aplicar o produto após 60 dias. Em superfícies porosas (Telhas brancas, cimentados e amianto) aplicar de três a quatro demãos, observando o intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas.
	Rendimento teórico:	10m <sup>2</sup> /litro/demão sendo que o rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície e seu método de aplicação.
Densidade:	0,900 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>	
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .