











VERNIZES SINTÉTICOS DE ACABAMENTO

VN 09...(conforme cores e brilho)

	Descrição:	Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries
	Uso e Aplicações:	Recomendado para interior e exterior de alvenarias, concreto aparente, madeiras em geral: portas, janelas, barcos, coberturas, cercas e objetos decorativos em geral. Produtos não recomendados para aplicações em pisos Podem ser brilhantes, acetinados ou foscos, tingidos ou transparentes: <u>Transparentes</u> : mantém a tonalidade original da madeira; <u>Tingidos</u> : possibilitam uniformizar a superfície com cores de madeiras: MOGNO, IMBUIA, CEREJEIRA, entre outros.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Diluyente Acabamento TD 71.00.527 de 10 a 15% (Uso em revolver ou airless) Utilizar aguarrás AG 10.00.100 em 5% (para uso em pincel e rolo)
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 02 a 04 demãos com intervalo de 20 a 30 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 25 a 30 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 72 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com os solventes recomendados acima, de acordo com o equipamento de aplicação.
	Rendimento teórico:	30 a 35 m ² /galão/demão
	Densidade:	0,905 a 0,925 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .