

**SELADORA NITROCELULOSE
SL 09**


Descrição:

Produto formulado a base de nitrocelulose combinada com resinas alquídicas e solventes aromáticos, acetatos e álcoois. Quando aplicado proporciona ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, ótimo lixamento e bom enchimento dos poros da madeira.




Uso e Aplicações:

Recomendado como fundo preparador de superfícies para madeiras em geral e indústrias moveleiras.



Diluinte/Catálise:

Utilizar Thinner TD 71.00.628 ou TD 06.00.000, na proporção de 40 a 80%.

Viscosidade à
25°C CF4:


80 a 100seg.

Teor de Sólidos:

Por Peso: 22 a 30%

Formas de
Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Airless.

Demão(s)
recomendada(s):

Aplicar 01 a 03 demãos.
Espessura seca por demão de 25 - 30 microns



Secagem (25°C)

Ao Toque: 10 a 20 minutos
Lixamento: 01 - 03 horas com lixa 320-400
Ao Manuseio: 01 a 02 horas
Final: 24 horas



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros. Ajusta a viscosidade com o TD 71.00.628 ou TD 06.00.000 de acordo com o equipamento de aplicação.

Rendimento
teórico:

25 a 30 m² /galão/demão

Densidade:

0,980 + / - 0,020 g/cm³

Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.