











## VERNIZ MARÍTIMO

### VM 09... (marítimos brilhante, fosco, acetinado e cores)

	Descrição:	Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes isentos de benzeno e aditivos, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries.
	Uso e Aplicações:	Recomendados como Verniz Acabamento transparente Brilhante, Fosco, Acetinado e Tingidos para uso interno e externo, secagem rápida, ótima flexibilidade e excelente resistência ao intemperismo, possui duplo filtro solar. Pintar os 6 lados da madeira. Indicado para portas, janelas, lambris, madeiras decorativas em geral, móveis para jardim e casas pré-fabricadas de madeira. Produtos não recomendados para aplicações em pisos de madeira.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Diluyente Acabamento TD 71.00.527 de 10 a 20% (Uso em revolver ou airless) Utilizar aguarrás AG 10.00.100 de 10% a 20% (para uso em pincel e rolo)
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless Trinchas ou pincéis de cerdas longas e macias
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 02 a 04 demãos com intervalo de 12 horas entre passadas. Espessura seca por demão de 25 a 30 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 a 48 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com os solventes recomendados acima, de acordo com o equipamento de aplicação. Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora. Efetuar o lixamento entre demãos para melhor acabamento.
	Rendimento teórico:	30 a 35 m <sup>2</sup> /galão/demão
	Densidade:	0,905 a 0,925 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .