

VERNIZES POLIURETANOS


VN 27 (FOSCO / SEMI-FOSCO / ACETINADO / SEMI-BRILHO)


Descrição:

Formulado a base de resina poliuretânica combinada com solventes aromáticos e alifáticos, agente fosqueante e aditivos.


Uso e Aplicações:

Desenvolvido para móveis de lâminas de madeira maciça, com ótimo teor de sólidos, fácil aplicação, proporcionando excelente acabamento fino com toque de seda.


Diluyente/Catálise:

Utilizar Diluente Pu TD 06.00.032 de 5- 10 % (Uso em revolver ou airless)
 Catálise: 2x1 com CT 28.50.333


Formas de Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless


Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 demão após aplicações do Fundo Pu.
 Espessura seca por demão de 30 a 35 microns


Secagem (25°C)

Ao Toque: 01 horas
 Ao Manuseio: 02 a 03 horas
 Final: 24 a 48 horas


Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros. Ajustar a viscosidade com os solventes recomendados acima, de acordo com o equipamento de aplicação.


Rendimento teórico:

25 a 30 m²/galão/demão

Densidade:

0,990 +/- 0,020 g/cm³


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
 Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
 Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
 Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.