BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
GOLFRADO EPOXI POLIAMINA

Descrição:	Produto Formulado a base de resina epoxi acrildada, combinada com pigmentos e aditivos de alta qualidade fornecido em 02 (dois) componentes.
Uso e Aplicações:	Seu uso e recomendado para aplicações em máquinas, peças, equipamentos,. De alta resistência química e física. Podendo também ser aplicada em implementos agrícolas e rodoviários, artefatos de fibra, entre outras.
Código do Produto:	GF 87 (CORES)
Tipo de Veiculo:	Epoxi Acrilado - Amina Cicloalifática
Teor de Sólidos%:	Por Peso 70-74% Por Volume 55-57%
Componente B:	Utilizar componente B na proporção (4x1) com Catalisador ED 3300190
Diluição:	TN 0600007- Redutor Epoxi
Viscosidade à 25ºC CF4:	70 a 110 seg.
Método de Aplicação:	Pistola convencional (bico 1.4) com aplicação de 1-2 demãos e pistola Bico de pato (Arpex Mod 13 A ou Similar)
Rendimento Teórico:	28-32 m^2 /galão/demão com espessura seca de 65 a 75 microns.
Secagem:	Ao Toque: 1 a 2 Horas Ao Manuseio: 4 a 6 Horas Final: 24 Horas Entre demãos: 12 a 24 Horas
Massa Especifica:	0.980 á 1.150 g/ cm3
Relação da mistura em volume:	4 (tinta) x 1 (catalisador).
Vida útil da mistura (Pot Life):	2 a 4 Horas.
Instruções Gerais	Adicionar o Componente "B" Cód. ED 3300190 sobre o Componente "A" na relação de mistura em volume conforme descrito acima, em constante agitação. Se necessário acertar a viscosidade com TD 0600007 em função do equipamento de aplicação. Não preparar quantidades superiores as necessárias para 02 horas de trabalho. Acertar a viscosidade com TD 0600007 ,em função do equipamento para primeira demão lisa e depois sem diluição aplicar acabamento golfrado
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 06 Meses.
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.