BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
PRIMER DE ADERENCIA EPOXI (BAIXO V.O.C.)
HB 3306880-Alta espessura Cinza

Descrição: Epóxi curado com Poliamida ,especialmente formulado para atender altas exigências de adesão E, proporciona também uma alta resistência ao desenvolvimento de fungos e bactérias nos rejuntes Apropriado para uso em superficies que irão receber acabamentos epoxies poliuretanos e massas epoxies.Após cura final, de 7 dias, apresenta resistência térmica de até -10ºC.
Produto fornecido em dois componentes.
Apresenta resistência a temperatura de 90°C de forma contínua ou 120°c descontínua

Uso e Aplicações: Sua aplicação é indicada como primer aderente para azulejos, pisos cerâmicos ,esmaltados, concretos,(inclusive porcelanatos),galvanizados, aço inox ,aluminio, etc

Endurecedor ED 3300500 - Relação de catálise em volume: 1 partes de tinta com 1 parte de endurecedor

Teor de sólido da mistura: Por Peso: 80 +/- 2%
Por volume 72+/- 2%

Brilho : 20-30 U.B.

Diluição: De acordo com a necessidade com TN 0600007

Método de Aplicação: Rolo Trincha ,Air less e pistola convencional

Demão Recomendada: 01 a 02 demãos

Rendimento Teórico: 16-21m²/galão por demão a 125-150micra

Rendimento Teórico: 50-60m²/galão por demão a 30-40micra

Espessura recomendada: 30-40 micra

Secagem: Ao manuseio: 08-12 horas
Cura total: 05 -07dias

Intervalo entre demãos: Mínimo de 8, máximo de 12 horas; após este período a superfície deve ser lixada

Peso Específico: 1,400 +/- 0,050 g/cm³

Vida útil da mistura: 3-5 horas a 25ºC. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.

Instruções Gerais: Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B mantendo agitação constante até perfeita homogeneização.

Estocagem: A temperatura ambiente, 12 Meses.

Preparação de Superfície: A superfície a ser pintara deverá está isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc..

Observações: O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação.

Normas de Segurança: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e baixo VOC.