

ALUMÍNIO FENÓLICO
AL 15.01.056**Descrição:**


Tinta de acabamento metalizada composta de pigmentos metálicos, resina fenólicas modificadas, aditivos, solventes orgânicos e aditivos de secagem ao ar na qual oferece uma ativa reflexão à luz e resistência a calor até 300°C, podendo ser aplicada em superfícies exteriores e interiores. Atende Norma N 1259

**Uso e Aplicações:**


Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, aplicado diretamente sobre superfícies metálicas submetidas a temperaturas de até 300°C.

Utilizado em caldeiras, estufas, tanques, escapamentos, etc...

Disponível apenas nas cores ALUMINIO devido a resistência dos pigmentos.

**Diluyente/Catálise:**

Utilizar EXCLUSIVAMENTE diluyente sintético TN 06.00.003 na proporção de 10 a 20% Não pode ser utilizado outro tipo de diluyente para o produto.

**Viscosidade à 25°C CF4:**

25 a 40 seg.


Teor de Sólidos:

Por Peso: 52 +/- 2 %

Por volume: 42 +/- 2%

**Formas de Aplicação:**

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Rolo

**Demão(s) recomendada(s):**

Aplicar 01 demão.


Espessura seca de 20 a 30 microns

**Secagem (25°C)**

Toque 120 minutos

Manuseio 04 horas

Completa 24 horas

**Instruções Gerais:**

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade de aplicação com TD 06.00.003 de acordo com o equipamento de aplicação.

**Rendimento teórico:**

50 m²/galão/demão

Densidade:

1,000 +/- 0,050 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.