Uma coisa é certa:

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

PU HS 2X1 ALIFATICO

FO/SF/AC/PA/SB/BT 24...(conforme cores)

Descrição:	Produto Formulado a base de resina acrílica hidroxilada fornecido em 02 (dois) componentes.
Uso e Aplicações:	Recomendado para aplicações em dupla função ou como acabamento interno e externo de estruturas metálicas, máquinas e equipamentos em geral. Produto de alta resistência aos raios solares, e resistência química, física e ao intemperismo, podendo ser aplicada também, em pinturas de frotas, implementos agrícolas e rodoviários, artefatos de madeira em geral, artefatos de fibra, entre outras.
Diluente/Catálise:	Diluente para PU TN 06.00.107 na proporção de 10 a 15% Catálise na proporção de 2x1 com o catalisador CT 29.50.008
Viscosidade a 25ºC CF4:	80 a 110 segundos
Teor de Sólidos:	Por Peso: 53 a 58 +/- 2% Por volume: 41 + ou – 2 %.
Formas de Aplicação:	Revolver convencional (bico 1.4): Pressão de 40 a 50 libras / Revolver HVLP: 2 bar/Airless
Demão(s) recomendada(s):	01 a 02 demãos, com intervalo entre passadas de 05 a 10 minutos a 25ºC Espessura seca de 45 a 55 microns por demão
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 40 minutos Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas
Instruções Gerais:	Catalisar o produto na proporção de 2 partes de tinta e 1 parte de catalisador que deverá ser bem homogeneizada antes da aplicação. A superfície precisará estar seca e isenta de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
Rendimento teórico:	38 a 46 m^2 /galão/demão
Densidade:	1,180 +/- 0,020 g/cm^3
Resistência SALT SPRAY:	400 horas, sem alteração do filme (teste realizado conforme norma regulamentadora)
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.