

**EPOXI POLIAMINA ALTA ESPESSURA
HB 16...(conforme cores)**


Descrição:

Resina epóxi combinada com pigmentos especiais de alta qualidade, fornecido em dois componentes. Proporciona, acabamento de alta espessura com ótima resistência química, física, abrasão, umidade,




Uso e Aplicações:

Indicado como fundo e acabamento de alta espessura para superfícies metálicas, pisos industriais em ambientes severos, úmidos como orla marítima.
Produto indicado exclusivamente para interior.
Acabamento SEMI FOSCO



Diluente/Catálise:

Diluente para epóxi TN 06.00.007 de 20% a 30%
Catalisador EN 66.00.500 na proporção (1x1) - Vida útil da mistura de 4 horas a 25°C



Teor de Sólidos:

Por Peso: 78 +/- 2 % Por volume: 68 +/- 2%



Formas de Aplicação:

Airless/Rolo/ Revolver, com aplicação de 2 a 3 demãos



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 40 a 60 minutos entre passadas.
Espessura seca de 150 microns
Intervalo máximo entre demãos de 18 horas, após esse prazo a superfície deverá ser lixada.



Secagem (25°C)

Ao Toque: 02 a 04 horas
Ao Manuseio: 06 a 08 horas
Final: 07 dias (somente depois desse período o filme se torna atóxico)



Instruções Gerais:

Adicionar EN 66.00.500 na tinta na proporção de 1x1, em constante agitação. Acertar viscosidade de aplicação com diluente para epóxi TN 06.00.007 em função do equipamento de aplicação. Não preparar quantidade maior que a necessária para 04 (quatro) horas de trabalho. Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses.
Produto disponível para uso após 7 dias de aplicado.
Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.



Rendimento teórico:

05 m² /litro/demão



Densidade:

1,408 +/- 0,030 g/cm³

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.