


MASSA SINTÉTICA VULCAN MS 01.05.047 (Branca)

**Descrição:**


Formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos e cargas sintéticas e naturais de alta qualidade, o que confere ao produto uma secagem extra rápida, excelente aderência, enchimento e excelente lixabilidade.

**Uso e Aplicações:**

Indicado para correção de imperfeições de superfícies de madeira em geral, principalmente utilizada em industriais de carrocerias (madeira e ferro) e serralherias.

**Diluyente:**


Produto pronto para uso, se necessário utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou Aguarrás AG 10.00.100: até 5%

**Teor de Sólidos:**

Por Peso: 70 a 75%

**Formas de****Aplicação:**

Espátula de silicone ou similar

**Demão(s)
recomendada(s):**

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 30 a 40 minutos entre passadas a 25°C, abaixo dessa temperatura ou em ambientes úmidos esse tempo aumenta significativamente.

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 01 a 02 horas
Ao Manuseio: 12 horas (para repintura)
Final: 24 horas
Completa 72 horas

**Instruções Gerais:**

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.

**Rendimento
teórico:**

20 a 25 m²/galão/demão

Densidade:

1,650 g/cm³ +/- 0,020

**Normas de
Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.