Uma coisa é certa:

Brasilux TINTAS

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

MASSA P/ MADEIRA BR12
MS 08...(CORES).

Descrição:

A MASSA BR12 é uma massa para madeira, base de água, com baixo odor, ecologicamente correta, especialmente feita para calafetar assoalhos e preparar e reparar superfícies de madeira é fácil de aplicar, lixar e seca rapidamente. Permite receber diretamente acabamentos como stains, vernizes, esmaltes, lacas, seladoras e fundos niveladores, tinta látex, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, vernizes, etc.; Produto monocomponente: não necessita adicionar agente de cura; Muito fácil de lixar; Solúvel em água enquanto na fase pastosa; Não tem cheiro ou vapores tóxicos.
Disponível nas cores tradicionais branco, marfim, ipê, mogno, cerejeira e imbuia, sucupira, cumaru, castanho, jatobá, nó de pinus, podendo ser misturadas entre si, para obter outras diversas tonalidades intermediárias.

Uso e Aplicações:

Para preparo, reparos e preenchimento de imperfeições em superfícies de madeira como: Assoalhos de madeira corrida ou tacos; Rodapés; Degraus; Portas; Batentes de portas e janelas; Móveis; Artefatos em madeiras; etc.



Diluente/Catálise:

Produto pronto para uso, se necessário, diluir em até 5% com água.



Teor de Sólidos:

Por Peso: 80 +/- 2 %

Formas de Aplicação:

Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

Demão(s) recomendada(s):

De duas a três demãos, em camadas finas e sucessivas, até o nivelamento desejado. Lixar entre as demãos. Entre demãos aguardar 2 horas. Lixamento final, após 4 horas no mínimo, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Secagem (25ºC)

Ao Toque: 01 hora
Ao Manuseio: 02 a 04 horas
Final: 24 horas

Instruções Gerais:

A Massa BR12 é aplicada pelos métodos convencionais, com espátula ou desempenadeira.
Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A Massa p/ Madeira BR12 deve ser bem homogeneizada antes de ser aplicada.
O lixamento é recomendável logo que se observe a secagem. Deve-se levar em conta que o tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa. Em condições normais de aplicação com espátula, uma película de massa de 0,5 mm seca ao ponto de lixamento em 60 minutos.
A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada, dispensando o uso de seladoras ou fundos especiais. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem completa da massa, depois de 24 horas no mínimo.

Rejuntamento de assoalhos: os rejuntamentos estreitos (2 mm) são normalmente calafetados com uma ou duas demão, aplicados com espátula.
Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com um repasse. Deve-se observar também, nos assoalhos de tábuas, que elas estejam firmemente colocadas com o espaçamento máximo de 40 cm entre os apoios, com encaixe tipo "macho e fêmea". A Massa BR12 não deve ser considerada responsável pela união das tábuas entre si. Se houver movimentação do assoalho, a massa certamente trincará.
Solubilidade: embora solúvel em água quando em sua fase pastosa, logo após a secagem, a massa torna-se totalmente insolúvel.
Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.
Massa BR12 é compatível com os pigmentos Brasimix (usados para tingir tinta látex) e por esta razão, tonalidades especiais podem ser obtidas com adição de pequenas quantidades destes pigmentos. Algumas tonalidades intermediárias também podem ser obtidas misturando as cores disponíveis.

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 15C° e 40ºC e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação. A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

Rendimento teórico:

400g calafeta aprox. 40m de junta 2x2mmou 80m de 1x2mm.
O rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato, preparação da superfície e método de aplicação.

Normas de Segurança:

Produto não inflamável manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. - nunca reutilizar a embalagem - durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. - Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.