

BOLETIM TÉCNICO
ECOLUX- EPOXY 100% SOLIDOS (ZERO V.O.C.)
Alta Espessura HD 87... (conforme cores)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descrição: | Produto especialmente formulado para atender exigências de altíssimas resistências químicas e mecânicas e especialmente para tanques e reservatórios de água industriais. Uso principalmente como acabamento de pisos e paredes, onde a presença de exalações de vapores nocivos a saúde não são permitidas/desejadas, tais como Hospitais, Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias etc.; sem interferir com a salubridade do ambiente. Apropriado para uso em superfícies que irão estar em contato com produtos alimentícios. Fornecido em dois componentes. |
| Uso e Aplicações: | Sua aplicação é indicada para superfícies de concreto, alvenaria e metálicas, com espessura por demão de até 160 microns, conferindo alta resistências física, química e a umidade. |
| Tipo de Veiculo: | Epóxi catalisado |
| Endurecedor | ED 8700566 - Relação de catálise em volume: 2 partes de tinta com 1 parte de endurecedor ED 8700280 – Relação de catálise em volume: 2 partes de tinta com 1 parte de endurecedor Especialmente para branco e cores claras |
| Teor de sólido da mistura Por Peso: | 100% |
| Diluição: | TN 06.00.007 Não é necessária diluição, produto pronto para uso |
| Método de Aplicação: | Airless, rolo e pincel para pequenos retoques |
| Demão Recomendada: | 01 a 02 demãos cruzadas |
| Rendimento Teórico: | 1m ² /L por demão, espessura de 1 milímetro, dependendo da irregularidade do substrato |
| Rendimento Teórico: | 25-35 m ² /galão por demão, espessura seca de 125-150 microns, dependendo da irregularidade do substrato |
| Espessura recomendada: | Até 2 milímetros |
| Secagem: | Ao toque: 06 horas Cura total: 07 dias |
| Intervalo entre demãos: | Mínimo de 8 horas, máximo de 6 dias; após este período a superfície deve ser lixada |
| Peso Específico: | 1,450 +/- 0,020 g/cm ³ |
| Vida útil da mistura (POT LIFE): | 1/2 hora a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui. |
| Instruções Gerais: | Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B mantendo agitação constante até perfeita homogeneização. |
| Estocagem: | A temperatura ambiente, 12 Meses. |
| Preparação de Superfície: | A superfície a ser pintada deverá estar isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc.. |
| Observações: | O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação. |
| Normas de Segurança: | Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos |



BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA

Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668

Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

Revisão: 01 – 13/06/2019

de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso accidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e zero VOC.