

BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ EPOXI POLIAMIDA PLUS

Descrição:	Produto formulado a base de resinas epóxi catalisado com poliamida e aditivos de alta qualidade, conferindo ao produto final excelente aderência, resistência química e física.
Uso e Aplicações :	Indicado para pisos industriais, superfícies ferrosas e não ferrosas de instalações portuárias e refinarias próximas a orla marítima ou ambientes altamente úmidos. Quando exposto em ambiente externo não possui boa retenção de cor e brilho devido a um processo natural de calcinação porém não altera sua resistência química.
Tipo de Veículo:	Verniz Epóxi Poliamida PLUS – VN 33.00.115
Teor de Sólidos:	Por Peso: 68 +/- 2% Por volume: 62 +/-2%
Viscosidade de Aplicação:	18 a 20 segundos no copo Ford nº 4 a 25°C
Método de Aplicação:	Revolver/Airless/ Trincha (para pequenas áreas)ou rolo
Diluição:	TN 06.00.007 – 15 a 20%
N.º Demão Recomendadas:	01 a 02 demãos com espessura recomendada de 50 a 60 microns
Rendimento Teórico :	10 a 13m ² / l/ Demão - rendimento é teórico para uma espessura de 50 a 60 micrômetros
Secagem:	Ao Manuseio: 08 horas Completa 24horas Cura total: 07 dias
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 12 horas Máximo: 24 horas, após esse tempo deve-se lixar a superfície.
Massa Especifica:	1,020 g/cm ³ +/- 0,030g/cm ³
Relação da mistura em Volume:	Catalisador ED 33.00.029 (2x1) Componente A – 2 partes por volume (TINTA). Componente B – 1 parte por volume (CATALISADOR)
Instruções Gerais	Adicionar o Componente “B” sobre o Componente “A” na relação de mistura em volume acima, em constante agitação. Acertar a viscosidade de aplicação com TN 06.00.007 em função do equipamento de aplicação e iniciar a pintura.
Vida útil da mistura (POT LIFE):	4 horas a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem :	A temperatura ambiente, 12 Meses.
NORMAS DE SEGURANÇA:	Produto Inflamável Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Converted by First PDF.

The trial version can
process only 300
paragraphs.

[Click to get the license
for First PDF.](#)

[Want to adjust a result of
PDF to Word conversion?](#)

[See our tips ...](#)