

## BOLETIM TÉCNICO

### DEFATTO TINTA ACRÍLICA SUPER NOBRE

<b>Descrição:</b>	Tinta Acrílica Premium à base de água. Superlavavel, produto de alta performance, desenvolvido seguindo tendências mundiais de produtos baixo VOC, ecologicamente correto, e não exala odor três horas após a aplicação. O baixo odor permite a aplicação sem a necessidade de se deixar o local, onde a pintura torna-se mais amigável e limpa. Apresentando um ótimo nivelamento e ótimo rendimento, baixa incidência de respingos, excelente cobertura e lavabilidade, secagem rápida, fácil aplicação, excelente retenção de cor quando exposta ao tempo e resistência às intempéries, com uma durabilidade excepcional e possui característica antimofa. Sua fórmula exclusiva confere à tinta um fino acabamento sedoso, onde o efeito estético proporciona um toque leve e suave às paredes.
<b>Uso e Aplicações:</b>	Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira, metais e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho nos interiores, recomendamos corrigir as imperfeições com Massas PVA (somente interior) Acrílica (interior/exterior). Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.
<b>Código do Produto:</b>	FO 90.... (fosco)
<b>Tipo de Veículo:</b>	Copolímeros Acrílicos.
<b>Cor:</b>	Conforme Catalogo de Cores (tons pásteis).
<b>Teor de Sólidos:</b>	Por Peso: 62 +/- 2%
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.
<b>Viscosidade à 25°C K. U:</b>	75 a 85 U. K.
<b>Método de Aplicação:</b>	Rolo / Trincha / Pincel /Airless
<b>N.º Demão Recomendadas:</b>	01- Demão.
<b>Rendimento Teórico:</b>	07 - 12 m <sup>2</sup> / Litro / Demão (Única Demão).
<b>Secagem/ nº demãos:</b>	Aplicar uma Demão. Caso necessário aplicar uma demão cruzada.
<b>Massa Específica:</b>	1,540 +/- 0,030 g/Cm <sup>3</sup>
<b>Instruções Gerais:</b>	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, caso necessário diluir o produto, usando no máximo 5% água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
<b>Preparação da Superfície:</b>	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, em conformidade da NBR 13.245 de 02/95.
<b>Estocagem:</b>	A temperatura ambiente, 24 Meses.
<b>Embalagens Disponíveis:</b>	¼ (900 ml), galão (3,6 litros) e lata (18 litros).
<b>Observações:</b>	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.
<b>Atende a Normas:</b>	ABNT NBR 15.079/2004 e ABNT NBR 11.702/1992 – TIPO 4.2.5.