

BOLETIM TÉCNICO**ECOLUX- EPOXY BASE DE AGUA (ZERO V.O.C.)****Piso autonivelante respirante AN 88... (conforme cor)**

Descrição:	Produto desenvolvido com sistema micro poroso, permeável a umidade ascendente, prevenindo deslocamentos e bolhas. Formulado para atender exigências de alta resistência química e mecânica onde a presença de vapores nocivos a saúde não são permitidas/desejadas, tais como Hospitais, Industrias químicas, farmacêuticas, alimentícias etc; sem interferir com a salubridade do ambiente. Fornecido em dois componentes. Aplicado em camada única produzindo uma superfície lisa, nivelada eventual e previamente com base nivelador. Fornecido em dois componentes.
Endurecedor:	ED 8700158 - Relação de catálise em volume: 3 partes de tinta com 1 parte de endurecedor
Diluição:	Adicionar 10 a 20% dependendo das eventuais condições climáticas (quando superfície acima da temperatura ambiente, diluir mais)
Teor de sólido da mistura:	Por Peso: 86 +/- 2%
Tipo de Veiculo:	Epóxi Base água bi componente
Uso e Aplicações:	Sua aplicação é indicada para superfícies de alvenaria mesmo em condições críticas de umidade e cura do concreto.
Instruções Gerais:	Adicionar o Componente “B” sobre o Componente “A”, previamente homogeneizado, sob agitação mecânica leve, para evitar incorporação de ar, na relação de mistura indicada em volume. Aguardar 3 minutos apos perfeita homogeneização para indução necessária.
Método de Aplicação:	rodo, desempenadeira ou rolo fura bolha.
Demão Recomendadas:	01 demãos
Rendimento Teórico:	1 l/m ² /demão dependendo da irregularidade do substrato
Secagem:	Ao Toque: 03 horas. Cura Total: 07 dias
Peso Específico:	1,780 +/- 0,020 g/cm ³
Vida útil da mistura:	2 horas a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.
Preparação da Superfície:	Preparada com primer PP 8800178, ou base niveladora, isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície e sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxilio medico. Produto sem cheiro e zero VOC.