PRIMER EPOXI FOSFATO DE ZINCO AMARELO
PR 03.02.461

Descrição:	Formulado a base de resina epóxi catalisada com poliamida, pigmentos orgânicos e inorgânicos, fosfato de zinco e cargas naturais e sintéticas Depois de aplicado e seco, apresenta boa resistência a corrosão, resistência química e umidade. Fornecido em 2 (dois) componentes.
Uso e Aplicações:	Indicado exclusivamente, como fundo anticorrosivos para superfícies metálica ferrosas, quando jateadas. Não recomendado para aplicações em temperaturas abaixo de 15ºC como também em alta umidade. Não recomendado para aplicações em pisos.
Diluente/Catálise:	PR 03.02.461/ Endurecedor ED 63.00.132 na proporção por volume de 4x1 Utilizar Diluente para Epóxi TN 06.00.007 de acordo com a necessidade. Vida útil da mistura: 4 horas a 25ºC
Teor de Sólidos:	Por Peso: 67 +/- 2 % Por volume: 54 +/- 2%
Formas de Aplicação:	Revolver/Airless (Pressão de 30 a 50 libras), Trincha ou Rolo (p/epóxi).
Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 20 a 30 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 40 a 50 microns Intervalo máximo entre demãos de 18 horas, após esse prazo a superfície deverá ser lixada.
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 08 horas Final: 07 dias
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, adicionar o componente B ED 63.00.132 misturando perfeitamente com a tinta, aguardar 20 minutos (tempo de indução) para adição de solvente e aplicação. A superfície deverá estar seca e isenta de contaminações como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
Rendimento teórico:	10 m^2 /litro/demão
Densidade:	1,450 + / - 0,050 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.