BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
PRIMER SINTÉTICO BRASILAR

Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, cargas minerais, aditivos e solventes orgânicos livres de benzeno, produto de fácil aplicação, proporcionando ótimo nivelamento, cobertura e rendimento, ótima aderência às superfícies, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistências às intempéries.
Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado para aplicações de fins anticorrosivos em superfície ferrosas, sujeitas a exposição ao intemperismo. Excelente fundo, para acabamento sintético.
Código do Produto:	PM 40...
Tipo de Veiculo:	Resina Alquidica
Teor de Sólidos:	Por Peso: 50 + / - 2 %
Diluente:	10 a 15% com AG 10.00.100 ou TN 71.00.527
Método de Aplicação:	Revolver / trincha Pincel / Rolo
Demãos Recomendadas:	01 à 02 Demão
Rendimento Teórico:	40 m^2 / Galão / Demão
Secagem:	Ao Toque: 30 Minutos Ao Manuseio: 06 Horas Final: 72 horas
Intervalos entre demão:	Mínimo: 24 horas Máximo: 72 horas
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com AG 10.00.100 ou TN 7100527, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações:	O Rendimento é teórico para uma espessura de 30 micrômetros, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem.Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.