













GALVBRAS - PRIMER

GB 01...(conforme cores)

	Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos e cargas sintéticas e naturais de alta qualidade, proporcionando excelente aderência às superfícies não ferrosas como zínco, alumínio e galvanizados, de rápida secagem, fácil aplicação
	Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado como fundo em superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas (alumínio galvanizado etc) internas
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou Aguarrás AG 10.00.100 Para aplicação a revolver: 10 a 20% Para aplicação a pincel: 05 a 10%
	Viscosidade à 25°C CF4:	80 a 120seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 60 +/- 2 % Por volume: 43 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Pincel
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 a 20 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 05 a 06 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.527 de acordo com o equipamento de aplicação.
	Rendimento teórico:	35 a 40 m ² /galão/demão
	Densidade:	1,180 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .