

**BOLETIM TÉCNICO**  
**PRIMER DE ADERENCIA EPOXI (BAIXO V.O.C.)**  
**PP 8700.001                      INCOLOR**

Descrição:	Epóxi curado com Poliamida especialmente formulado para atender altas exigências de adesão E, proporciona também uma alta resistência ao desenvolvimento de fungos e bactérias nos rejuntas. Adequado para uso em superfícies que irão receber acabamentos epoxies poliuretanos e massas epoxies. Após cura final, de 7 dias, apresenta resistência térmica de até -10°C. Produto fornecido em dois componentes. Apresenta resistência a temperatura de 90°C de forma contínua ou 120°C descontínua
Uso e Aplicações:	Sua aplicação é indicada como primer aderente para azulejos, pisos cerâmicos ,esmaltados, concretos,(inclusive porcelanatos), etc
Endurecedor	ED 3300500 - Relação de catálise em volume: 1 partes de tinta com 1 parte de endurecedor
Teor de sólido da mistura:	Por Peso: 80 +/- 2% Por volume 72 +/- 2%
Brilho :	20-30 U.B.
Diluição:	TN 0600007 - De acordo com a necessidade
Método de Aplicação:	Rolo Trincha ,Air less e pistola convencional
Demão Recomendada:	01 a 02 demãos
Rendimento Teórico:	4-5m <sup>2</sup> /L por demão a 125-150micra
Espessura recomendada:	50-60 m <sup>2</sup> /galão a 40-50 micra
Secagem:	Ao manuseio: 08-12 horas Cura total: 05 -07dias
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 8, máximo de 12 horas; após este período a superfície deve ser lixada
Peso Específico:	1,250 +/- 0,050 g/cm <sup>3</sup>
Vida útil da mistura:	3-5 horas a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.
Instruções Gerais:	Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B mantendo agitação constante até perfeita homogeneização.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Preparação de Superfície:	A superfície a ser pintada deverá está isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc..
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e BAIXO VOC.