

BOLETIM TÉCNICO**ECOLUX- EPOXY 100% SOLIDOS (ZERO V.O.C.)****Acabamento autonivelante AN 87...(conforme cores)**

Descrição:	Epoxi Poliamina auto nivelante para acabamento em piso novo ou recuperação de pisos de concreto, cerâmico, metálico, madeira e outros, produzindo uma superfície lisa autonivelante mesmo em presença de substrato muito irregulares. Formulado para atender exigências de alta resistência química e mecânica e onde a presença de exalações de vapores nocivos a saúde não são permitidas/desejadas, tais como Hospitais, Industrias químicas, farmacêuticas, alimentícias etc; sem interferir com a salubridade do ambiente. Fornecido em dois componentes. Ideal para pisos de porcelanatos líquidos
Endurecedor:	EN 8700566 - Relação de catálise em volume: 3 partes do comp. A para 1 parte do comp. B
Diluição:	TN 06.00.007 Fornecido pronto para uso
Teor de sólido da mistura Por Peso:	100%
Tipo de Veículo:	Epóxi catalisado
Uso e Aplicações:	Sua aplicação é indicada para superfícies de concreto, alvenaria, pisos cerâmicos quadras esportivas e outros, com até 5 mm de espessura
Instruções Gerais:	Adicionar o Componente “B“ sobre o Componente “A“, previamente homogeneizado, sob agitação mecânica leve, para evitar incorporação de ar, na relação de mistura indicada em volume. Aguardar 3 minutos após perfeita homogeneização para indução necessária.
Método de Aplicação: Demão Recomendada:	Com rodo ou desempenadeira dentados e rolo fura bolha 01 demão
Rendimento Teórico:	1 m ² / litro a espessura de 1 milímetro.
Secagem:	Ao toque: 06 horas Cura total: 07 dias
Peso Específico:	2,000 +/- 0,020 g/cm ³
Vida útil da mistura (POT LIFE):	30 minutos a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.
Preparação da superfície:	Deve ser preparada com primer PP 88.00.178 ou PP 8700001 e base niveladora, quando necessário, isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes das irregularidades da superfície e sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso accidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e zero VOC.