











**FUNDO PU AROMÁTICO (MOVELEIRO)****FD 27...**

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|    | Descrição:               | Fórmula a base de resina poliuretânica, agente facilitador de lixamento, solventes e aditivos, proporcionando à superfície, base de alta resistência química e física.   |
|    | Uso e Aplicações:        | Para aplicações em substratos de madeira em geral onde se deseja obter acabamento com poros fechados com grande poder de nivelamento, de acordo com o tipo de fundo.   |
|    | Diluyente/Catálise:      | Diluyente para PU TN 06.00.032 ou TN 06.00.107 na proporção de 10 a 20%<br>Utilizar catalisadores e relação de catálise conforme indicação na etiqueta do produto: (CT 28.50.315 ou CT 28.50.005, na proporção de 1x1 ou 2x1, de acordo com o produto)   |
|    | Viscosidade a 25°C CF8:  | 30 a 40 segundos   |
|   | Teor de Sólidos:         | Por Peso: 50 -55%  |
|   | Formas de Aplicação:     | Revolver convencional ou Airless com pressão de 40 a 50 libras   |
|  | Demão(s) recomendada(s): | 01 a 04 demãos de acordo com a madeira e o acabamento desejado.  |
|  | Secagem (25°C)           | Lixamento: 1 a 2 horas, conforme temperatura ambiente.   |
|  | Instruções Gerais:       | A superfície deverá estar seca e isenta de contaminantes.<br>Adicionar o componente A sobre o componente B conforme indicação na etiqueta do produto, acertando a viscosidade de acordo com o veículo de aplicação.<br>Preparar apenas quantidade para uso em até 3 horas, vida útil da mistura: 3 horas   |
|  | Rendimento teórico:      | 05 a 06 m <sup>2</sup> /litro/demão  |
|   | Densidade:               | 1,000 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>  |
|  | Normas de Segurança:     | Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.<br>Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.<br>Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.<br>Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> . |