FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 07/02/2020

POLIURETANO TEXTURIZADO/GOLFRADO ALIFATICO

TX 18.../GF 18...(conforme cores)

Descrição:	Formulado a base de resina poliuretânica alifática combinadas com resinas poliésteres modificadas hidroxiladas especiais e pigmentos de alta qualidade, fornecido em dois componentes. Proporciona à superfície acabamento de alta resistência as intempéries, ótima aderência, resistência a riscos e secagem rápida
Uso e Aplicações:	Utilizado para especial nivelamento em relevo texturizado/Golfrado, possibilitando correção de pequenas irregularidades ou defeitos em madeiras e metais ferrosos. Indicado para manutenção industrial em geral, fabricas de motores, balanças, móveis de aço, máquinas, implementos agrícolas, eletrodomésticos, etc...
Diluente/Catálise:	Pronto para uso, se necessário, utilizar até 5% do TN 06.00.107 Catálise na proporção de 3x1 com o catalisador CT 29.50.001
Viscosidade à 25ºC CF4:	70 a 75 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 61 +/- 2 % Por volume: 50 +/- 2%
Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless
Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 02 a 03 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 60 a 70 microns
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 01 hora Ao Manuseio: 03 a 04 horas Final: 24 horas
Instruções Gerais:	Catalisar o produto na proporção de 3 partes de tinta e 1 parte de catalisador que deverá ser muito bem homogeneizada antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
Rendimento teórico:	08 a 10 m^2 /litro/demão
Densidade:	1,155 + / - 0,020 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.