FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 21/08/2020

EPOXI POLIAMIDA

BT/SB/AC/SF/FO 03...(conforme cores e brilho) Atende Norma N 1195 -II

Descrição:	Formulado a base de resina epóxi catalisada, combinada com pigmentos e cargas de alta qualidade. Depois de aplicado e seco, apresenta excelente resistência química, a abrasão e umidade. Fornecido em 2(dois) componentes.
Uso e Aplicações:	Indicado para acabamento para superfícies metálicas, madeiras e alvenaria sobre primers, seladores ou promotores de adesão epoxis Para uso exclusivamente interno, não pode ter contato com luz ultravioleta que o faz sofrer processo de calcinação que não altera a resistência química do produto. Não recomendado para aplicações em temperaturas abaixo de 15ºC como também em alta umidade. Não recomendado para aplicações em pisos.
Diluente/Catálise:	Produto BI COMPONENTE: Endurecedor ED 63.00.133 na proporção de 4 x1 Utilizar Diluente para Epóxi TN 06.00.007 na proporção de 10 a 15 %. Vida útil da mistura: 4 horas a 25ºC
Teor de Sólidos:	Por Peso: 62 +/- 2 % Por volume: 54 +/- 2%
Formas de Aplicação:	Revolver/Airless (Pressão de 30 a 40 libras), não recomendada aplicação com pincel ou rolo.
Demão(s) recomendada(s):	. Espessura seca por demão de 40 a 50 microns Intervalo mínimo de 8 horas e máximo entre demãos de 24 horas, após esse prazo a superfície deverá ser lixada.
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 08 horas Final: 07 dias
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, adicionar o componente B ED 63.00.133 misturando perfeitamente com a tinta, aguardar 20 minutos (tempo de indução) para adição de solvente e aplicação. A superfície deverá estar seca e isenta de contaminações como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
Rendimento teórico:	10 m^2 /litro/demão
Densidade:	1,150 + / - 0,020 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto

Revisão: 01 – 21/08/2020

no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.